

DIP Etanch 600 Avant Carrelage

PRODUIT D'ETANCHEITE

Résines acryliques en phase aqueuse

DEFINITION

Produit formant un revêtement étanche avant la pose d'un carrelage.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les supports dans les pièces d'eau soumis à un écoulement d'eau, de type (cabines de baignoire et de douche, toilettes...) en ciment, béton, fibre ciment, plâtre, bois.

PROPRIETES

Intérieur.
Formule semi épaisse.
Formule opaque.
Aspect mat.
Bonne adhérence sur tous supports.
Bonne élasticité (400%).
Résistance exceptionnelle aux agressions climatiques : variations de température (de -20°C à +80°C), UV, intempéries, grêle.
Résiste à l'eau stagnante et convient sur des toitures à pente $\geq 1\%$.
Microporeux : Régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.
Fongicide, algicide : Empêche le développement des champignons, moisissures et protège le film.

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NT 36 - 005, famille 1, Classe 7b2.

Aspect : Mat.

Teintes : Blanc.

Etat physique : Onctueux.

Liants : Résines acryliques.

Pigments : Titanes, oxyde de fer.

Extrait sec : 66% +/- 2 en poids pour le blanc.

Fongicide : -

Point éclair : Non concerné.

Densité : 1,3 à 1,35 g/cm³ à 20°C.

pH : 8 à 9.

Viscosité : -

Solvant : Eau.

Valeur COV : 3gr/l. Valeur limite en UE pour ce produit : 75gr/l (2007) / 40gr/l (2010).

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En bidons de 5L - 20Litres.

MISE EN OEUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Sur supports bruts et secs en plâtre ou dérivés :

Brosser et dépoussiérer le support.

Sur supports bruts en plâtre ou dérivés fortement humide :

Appliquer une 1^{ère} couche de DIP Etanch Traitement Murs Humides.

Sur les fonds poreux et farinants :

Appliquer DIP Etanch 600 Avant Carrelage diluée à hauteur de 30 à 50% d'eau.

Sur supports anciens ou peinture en état de dégradation :

Enlever toutes les parties non adhérentes.

Faire une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Procédez à un ponçage ou à un décapage.

Fissures éventuelles : Reboucher à l'aide de DIP Sols et terrasses.

Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

DIP Etanch 600 Avant Carrelage

PROCEDES D'APPLICATION

Outils : Brosse large, rouleau.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Pulvérisation : Dilution à hauteur de 5 à 10% d'eau.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 250 à 300µm humide.

Réparation des microfissures ou application préventive :

Appliquer 2 couches de DIP Etanch 600 Avant Carrelage sans dilution à raison de 0,7 L/m² par couche environ.

Laisser sécher 12 heures entre les deux couches.

Réparation des fissures et renfort des points singuliers :

1)° Sur fissures < à 2mm

- Ouvrir au préalable la fissure (hors renfort des points singuliers) sur une largeur de 10 mm et une profondeur de 15 mm.

- Procéder au nettoyage en éliminant toutes les poussières ou impuretés se trouvant entre les lèvres de la fissure. Appliquer notre solution de désinfection des fonds : DIP Traitement 600 Anti-Mousses.

- Obtenir la fissure avec du DIP Mastic Toiture ou Dip Mastic Universel et lisser avec une spatule en appuyant pour bien faire adhérer le mastic sur les bords des lèvres de la fissure (hors renfort des points singuliers). Laisser sécher.

2)° Application du DIP Etanch 600 Avant Carrelage

- Appliquez grassement de part et d'autre de la fissure ou sur les points singuliers 1 couche de DIP Etanch 600 Avant Carrelage sans dilution.

Posez immédiatement DIP Etanch 200/300 Armatures Fissures à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en l'imprégnant au maximum dans le produit encore frais et bien recouvrir (pour cette application utilisez 1m²/Litre). Laisser sécher 24 heures.

- Appliquez 1 couche de DIP Etanch 600 Avant Carrelage sans dilution à raison de 0,7L/m² par couche environ à 24 heures d'intervalle.

Fissures généralisées :

Utiliser DIP Etanch 600 Avant Carrelage avec DIP Etanch 200/300 Armatures Fissures en largeur de 1m en entoillant complètement la surface à protéger.

RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité du support, son état de surface, sa structure.

- Pour 5L : 12m² environ.

- Pour 20L : 48m² environ.

SECHAGE

Variable selon :

Le mode d'application.

Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).

L'essence de bois.

L'épaisseur de la couche (100 à 125 µm humide).

La ventilation.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Sec au toucher : 2 heures environ.

Recouvrable : 12 heures environ.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.

Le choix des produits exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité et une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Le revêtement doit être recouvert par une protection dure soit de carreaux céramiques, dalles de pierre collés ou scellés, soit d'une chape désolidarisée qui peut être revêtue. Pour la pose du carrelage, attendez 24 heures puis utiliser une colle compatible avec un revêtement acrylique.

Dans le cas d'une chape ou d'une pose scellée du carrelage, attendre au minimum 24 heures.

Pour obtenir un résultat optimum, imperméabiliser le carrelage et les joints après la pose.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

DIP Etanch 600 Avant Carrelage

CONSEILS DYRUP SUITE

La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports, des défauts et singularités de certains supports.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité : humidité relative < à 80%.

Sur les fissures importantes, utiliser DIP Mastic Maçonneries et Bâtiment en fond de fissures.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition SEPTEMBRE 2008 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

101 Av de la châtaigneraie BP 50605 - 92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX.

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr