

# BONDEX Durcisseur Pour Vitrificateur

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
Voir Fiche Technique Bondex Vitrificateur Professionnel	Intérieur	Voir Fiche Technique Bondex Vitrificateur Professionnel	Voir Fiche Technique Bondex Vitrificateur Professionnel	Xylène

## DEFINITION

Produit de durcissement pour vitrificateur alkyde uréthane à mélanger avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel.

## DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (parquets, marches d'escalier, escalier, plinthes...) après avoir été mélangé avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel.

## PROPRIETES

Intérieur.

Formule liquide.

Le produit mélangé au BONDEX Vitrificateur Professionnel améliore sa dureté et sa résistance.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : Non concerné.

**Aspect** : Non concerné.

**Teinte** : Incolore.

**Etat physique** : Liquide visqueux.

**Liants** : -

**Pigment** : Non concerné.

**Extrait sec** : -

**Point éclair** : -

**Densité** : 0.98 +/- 0.02g/cm<sup>3</sup>.

**pH** : Non concerné.

**Viscosité** : 14 +/- 2 sec. Coupe N° 4 20°C.

**Solvant** : Xylène.

**Valeur COV** : 471gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : -gr/l (2007) / -gr/l (2010).

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine (non mélangé avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel) à l'abri des fortes chaleurs.

**Stockage** : Utiliser la totalité du produit après ouverture du pot.

**Conditionnement** : En bidon de 0,25Litre.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Avant l'application du BONDEX Durcisseur mélangé avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel, les parquets devront être imprégnés avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200 gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200 gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un vitrificateur en phase aqueuse.

**Sur parquets flottants usés** :

Bois à 1 mm d'épaisseur = ponçage impossible.

Bois à 4 mm = 1 à 2 ponçages.

Bois à 6 à 10 mm = 2 à 3 ponçages.

Pour les parquets neufs cloués sur lambourdes ou solives venant d'être posés attendre 2 mois avant ponçage et pose de la vitrification.

**Sur parquets neufs** : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes), brossage, dépoussiérage.

**Sur parquets anciens** (revêtement dégradé) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur parquets anciens vitrifiés** : (revêtement non dégradé, système d'entretien) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules adhérentes non adhérentes).

Pour retirer les traces de colles utiliser du DECAPEX avant le ponçage.

# BONDEX Durcisseur Pour Vitrificateur

## AVANT MISE EN ŒUVRE SUITE

Sur parquets cirés ou huilés : appliquer de la cire à parquet.

Sur bois exsudants ou/et durs : consulter le Service Technique.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

## APPLICATION

Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Outils : Spalter, pinceau.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Xylène.

Pulvérisation : Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Le BONDEX Durcisseur Professionnel doit être obligatoirement mélangé avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Mélanger 10 Volumes de BONDEX Vitrificateur Professionnel pour 1 Volume de BONDEX Durcisseur Professionnel.

Durée d'utilisation du mélange : 3 heures environ.

Ne préparer que la quantité utile à l'application d'une couche de BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Bien homogénéiser le durcisseur mélangé avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel avant emploi et durant application.

L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.

Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Entre les couches : égrenage à l'abrasif 220-240.

## Système BONDEX :

1 couche de BONDEX Vitrificateur Professionnel dilué à raison de 10% de White-Spirit.

2 à 3 couches de BONDEX Vitrificateur Professionnel sans dilution.

## RENDEMENT

Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

## SECHAGE

Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

## CONSEILS DYRUP

Voir la fiche technique du BONDEX Vitrificateur Professionnel.

Ne pas appliquer le BONDEX Durcisseur Professionnel sans le mélanger avec le BONDEX Vitrificateur Professionnel.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Porter des gants appropriés.

Se protéger la peau, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition DECEMBRE 2008** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

## DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)