

BONDEX Dégriseur Tous Bois

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE DU SUPPORT	MATERIEL	NETTOYAGE
6 à 10 m ² environ par Litre	Extérieur	Séchage complet : 48 h env	Brosse nylon	Eau

DEFINITION

Produit de décoloration et de nettoyage pour les bois grisailleés ou noircis.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les bois extérieurs de type (caillebotis, aménagement bois décoratif, palissade, pergolas, bac à fleur).

PROPRIETES

Extérieur.
Formule liquide.
Eclaircisseur pour les bois grisailleés ou noircis par les intempéries.
Redonne au bois son aspect d'origine.

CARACTERISTIQUES

Composition : Acide oxalique.
Etat physique : Liquide fluide.
Tension de vapeur des composants volatiles à 50°C : < 110kPa (1.10 bars).
Point éclair : Non concerné.
Densité : > 1 à 20°C.
pH : < 12.
Viscosité : 300 coupe Afnor 2,5.
Température d'auto inflammation : Non précisé.
Solvant : Eau.
Valeur COV : Non concerné.
Conservation : 2/3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.
Maintenir le produit dans un local à une température d'au moins 10°C.
Stockage : Bien refermer l'emballage après usage. Conserver dans un local frais.
Conditionnement : En bidon de 1Litre en vaporisateur.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Application sur bois secs, décirés ou décapés, dépourvus de finition, de poussières et préparés selon les normes et DTU en vigueur.
La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.
Sur bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage.
Sur bois anciens : ponçage, décapage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).
Sur bois anciens vernis : (revêtement dégradé ou non dégradé) ponçage, décapage, dépoussiérage (le support doit être exempt de toute finition).
L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.
Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

APPLICATION

Outil : Pinceau.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.
Appliquer une couche. Laisser agir environ 10 à 15 min.
Frotter à l'aide d'une brosse en nylon. Rincer à l'eau.
Après séchage, égrener à l'abrasif 220/240. Dépoussiérer.

RENDEMENT

Variable selon la porosité du bois, son état de surface, sa structure et le sens de la coupe.
6 à 10m² pour 1Litre environ.

SECHAGE DU SUPPORT

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). L'essence du bois.
La quantité de produit appliquée. L'hygrométrie.
La ventilation.

BONDEX Dégriseur Tous Bois

SECHAGE DU SUPPORT SUITE

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.
Séchage complet : 24heures environ.

CONSEILS DYRUP

Recommandation : Ne pas utiliser de teintures, ou finitions en phase aqueuse.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.
Bien refermer l'emballage après utilisation.
Ne pas appliquer sur des bois recouvert par une finition (cires, vernis, peinture...)
Le BONDEX Dégriseur Bois n'a aucune action sur le décapage des peintures, vernis, lasure.
Ne pas appliquer sur des meubles en bois de plaquage ou en marqueterie.
Il peut être nécessaire de répéter l'opération de nettoyage plusieurs fois en fonction de la décoloration souhaitée.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition DECEMBRE 2008 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr